


Rockfon Koral[®]

技术规格书



Rockfon Koral®


- 赏心悦目的白色细致表面
- 卓越的吸音性能/A级，最高防火等级A1级
- 多种板边形式，半暗架式和明架式可供选择
- 表面使用湿布或真空吸尘器即可实现轻松清洁

产品描述

- 岩棉板
- 可视面：细致白色涂层贴面
- 背面：背贴面
- 板边涂漆

应用领域

- 办公
- 医疗
- 教育
- 休闲
- 零售


边缘结构	规格尺寸 (mm)	近似重量 (kg/m ²)	推荐安装系统
 A15	600 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T15 4070
 A24	600 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T24 3830
	600 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T24 1812
	1200 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T24 3830
	1200 x 600 x 15	2,0	Chicago Metallic™ T24 1812
 E15	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T15 4070
	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T15 Ultraline 3500
	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T15 Decorline 3700
	1200 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T15 4070
	1200 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T15 Ultraline 3500
	1200 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T15 Decorline 3700
 E24	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T24 3830
	600 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T24 1812
	1200 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T24 3830
	1200 x 600 x 15	2,2	Chicago Metallic™ T24 1812



产品性能



吸音
 α_w : 高达 0.95 (A级)



边缘/厚度 (mm) /
悬吊高度 (含板厚-mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	吸音等级	NRC
A: 15 / 200	0,50	0,80	1,00	0,90	0,95	0,85	0,95	A	0,90
A: 15 / 50	0,10	0,45	0,85	1,00	0,95	0,80	0,75	C	0,80
E: 15 / 200	0,45	0,75	0,95	0,85	0,95	1,00	0,95	A	0,90



防火等级
A1



反光度
86%



防潮防下陷
耐高达100%相对湿度
在高湿度条件下, 无明显下陷现象. 一段时间后, 面板上总会有一些灰尘/污垢, 如果经常暴露在高湿度下, 这可能会导致滋生细菌. 请避免面板上出现冷凝水.
C/ON



清洁
- 真空吸尘器
- 湿布



卫生
岩棉不含有机质, 因此不会支持有害微生物的滋生



环境
完全可回收岩棉
根据ISO 14021, Rockfon产品的回收成分占比为29%-64%. Rockfon声学解决方案获得了 Cradle to Cradle 银牌和铜牌认证 (取决于产品类型)。



碳足迹
2.04 - 2.43 千克二氧化碳当量
(基于EPD的cradle到闸门)



室内环境
一些Rockfon产品已荣获芬兰M1以及丹麦建筑材料室内气候标志认证



Rockfon®为洛科威集团注册商标。

03.2022 | 所提及的所有颜色代码均基于NCS——自然颜色系统®，产:权所有及使用许可证源于NCS Colour AB，斯德哥尔摩2010或RAL颜色标准。产:品范围及技术更新恕不另行通知。Rockfon对印刷错误概不负责。

Sounds Beautiful

Rockfon China

ROCKWOOL Firesafe Insulation (Guangzhou) Co. Ltd
洛科威防火保温材料(广州)有限公司
Room B302, B305
B302, B305室,
No.268 Tongxie West Rd., Changning District,
上海市长宁区通协路268号尚品都汇
Shanghai, China (200335)
上海, 中国 (200335)

Tel. (+86) 21 6211 6725

Fax. (+86) 21 6211 3479

网址: cn.rockfon.asia

